

Rubiomonocoat OIL PLUS FR

FEUERHEMMENDES HARTWACHSÖL FÜR DAS RUBIO MONOCOAT FLAMAWAY SYSTEM – KLASSE A2.



TECHNOLOGIE:

Rubio Monocoat Oil Plus FR ist eine feuerhemmende, modifizierte Ausführung von Rubio Monocoat Oil Plus, das nach einer Oberflächen-Vorbehandlung mit der Grundierung Monocoat Flamaway Primer aufgetragen wird. Aufgrund seiner spezifischen Wirkung nimmt Rubio Monocoat Oil Plus FR eine molekulare Reaktion mit den obersten Mikronen des Holzes vor, wodurch man einen sehr dauerhaften Schutz erhält. Zur korrekten Anwendung müssen auch die technischen Datenblätter des Rubio Monocoat Flamaway Systems und der Grundierung Rubio Monocoat Flamaway Primer eingesehen werden.

ERNEUERUNG:

Diese Behandlung wird angewendet, wenn Kratzer oder Brandflecken vorliegen oder wenn der Boden (also nicht nur stellenweise) eine starke Abnutzung aufweist. Nur die freigekommenen Holzfasern nehmen das Produkt auf. Produkt, das neben der Beschädigung aufgetragen wird, geht keine Bindung ein. Siehe Broschüre Pflege.

TROCKNUNG:

Der Boden ist nach 24-36 Stunden wieder begehbar.

Stellen, die einer äußerst intensiven Begehung ausgesetzt sind, sollte man vorzugsweise während der Trockenzeit (Aushärtung) mit einem atmenden Material (z.B. Karton) schützen, und zwar 48 Stunden nach der Aufbringung von Rubio Monocoat Oil Plus FR.

PFLEGE:

Nach einer Behandlung mit Rubio Monocoat Oil Plus FR dauert es insgesamt 3 Wochen, bevor die Oberfläche vollständig durchgehärtet ist. Wir empfehlen ihn in der ersten Woche nur mit einem Staubsauger oder einem mit trockenem Tuch versehenen Wischer zu reinigen. Verwenden Sie KEINE feuchten Tücher! In der zweiten Woche kann eine vorsichtige Reinigung mit einem leicht feuchten Wischtuch vorgenommen werden. Nach 3 Wochen kann die Pflege mit Pflegeprodukten aus der Rubio Monocoat-Serie begonnen werden. Siehe Broschüre Pflege und Renovierung.

SICHERHEITSHINWEIS:

Rubio Monocoat Oil Plus FR ist ein Umweltfreundliches Produkt. Siehe Sicherheitsdatenblatt.

TRANSPORT:

Keine spezifischen Maßnahmen erforderlich.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Siehe Gebrauchsanweisung.

VERBRAUCH:

1 Liter reicht für 30 bis 50 m².

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

WICHTIG: hinsichtlich der Testergebnisse und der Produktanwendung siehe das technische Datenblatt vom Rubio Monocoat Flamaway System!

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

- 0% VOC Lösemittelfrei!
- Die natürliche Ausstrahlung des Holzes bleibt erhalten.
- Geringer Verbrauch - 1 liter reicht für 30 bis 50 m²
- Einfaches, ansatzloses Anbringen im einmal Verfahren.
- 35 verschiedene Farbtöne
- Einfache Reinigung
- Kann auf fast allen Holzarten sowie Furnierholz, MDF und HDF angebracht werden.
- Dauerhaft
- Trittfest in Verbindung mit Flüssigkeit auf der Oberfläche.
- Hitzebeständig bis 100 °C.

TECHNISCHE MERKMALE:

Basis: Mixtur von neutralen Ölen und Hartwachsen

Farbe: 35 Standardfarben

Konsistenz: flüssig

Flammpunkt: cc (astm d93): > 102°C (Pensky Martens)

Festkörperanteil: > 90%

Dichte: Pure: 0.93 g/cm³ - kleuren: variiert von 1 bis 1.4 g/cm³

VOC: 0 g/L (2004/42/CE, 1999/13/CE)

Widerstandsfähigkeit gegen Wasser (NEN-EN 13442) : keine visuellen und technischen Änderungen.

Abriebfestigkeit: (NEN 2072 – Taber Abraser EN CS 17 sanding wheels): Starke Absorption basantol Flüssigkeit nur nach 800 – 1000 Umdrehungen.

Hitzebeständig: bis 100 °C

LAGERUNG:

Das Produkt kann 24 Monate in trockener Umgebung und in der Originalverpackung eingelagert werden.

VERPACKUNG:

1L- 2,5 L - 10 L Dosen.

VORSICHT:

Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!
Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.

IHR VERTEILER:



**TEN BULTE
Holz GmbH**

Lise-Meitner-str. 18, 48691 Vreden, 02564-950990
www.tenbulte.de

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

