

Rubiomonocoat PRECOLOR AQUA

CREATIVE ZONE

RMC Precolor Aqua ist ein grundierender Farbanstrich, der zusammen mit einem **RMC Oil**-Produkt angewendet wird um spezielle Effekte zu kreieren. Dabei bleibt die optimale molekulare Bindung von **RMC-Oil** mit dem Holz gewährt. Diese Kombi-Technik schafft unbegrenzte, kreative Möglichkeiten, da alle Farben der Aqua-Farbpalette miteinander gemischt werden können. (Nicht mit RMC Precolor Black mischen). **RMC Precolor Aqua** kann auch mit dem transparenten **RMC Varnish** nachbehandelt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Die Oberfläche fachgerecht abschmiegeln.
Bei der Renovierung alter Böden müssen die Reste früherer Behandlungen (Lack, Öl, Wachs,...) vollständig entfernt werden.
2. Den Staub von der Oberfläche saugen und sie mit **RMC Cleaner** reinigen.
3. Mit einem Rührstock das Produkt gut durchrühren.
RMC Precolor Aqua gleichmäßig auftragen, vorzugsweise mit dem speziellen RMC-Pinsel oder anderenfalls mit einem Tuch oder einer Bürste. Auf Überlappungen achten: Um sie zu vermeiden, beendet man den Anstrich stets an einem Brettrand.
4. Die Oberfläche 1 bis 3 Stunden lang trocknen lassen. Die Trocknungszeiten hängen vom Untergrund sowie von der Benetzung, Temperatur und Belüftung ab.

Eventuell hervorstehende Holzfasern sollte man noch leicht mit der Bohnermaschine, die mit einer beige Bohnerauflage ausgestattet ist, abschleifen. Danach gründlich staubsaugen.

Industrielle Anwendung:

Nach der Vorbereitung das Produkt mit einer Rolle oder einen Spritzgerät auftragen. Durch den Einsatz eines (Warm-)Luft-Trockentunnels kann die Trocknungszeit auf ein Minimum reduziert werden, so dass „ohne Unterbrechung“ gearbeitet werden kann. Nach der Trocknungszeit von **RMC Precolor Aqua** kann jegliche Farbe aus der **RMC Oil** - Farbpalette in einer einzigen Schicht aufgebracht werden.

Zur korrekten Anwendung der aufgeführten Produkte bitte die Gebrauchsanweisungen komplett durchsehen!

VERBRAUCHSMENGE:

Je nach Vorbereitung und Holzart ca. 30 bis 50 g/m².

TECHNISCHE MERKMALE:

Physischer Zustand bei 20°C: flüssig.

Farbe: weiß, hellgrau, dunkel grau, extra dunkel.

Dichte [kg/m³]:
Weiß d = 1.09(+0.01)
Hellgrau d = 1.10(+0.01)
Dunkelgrau d = 1.10(+0.01)
Extra dunkel d = 1.00(+0.01)

Viskosität: 340cP(+40) 58KU(+5)

Wasserlöslichkeit: 100 %

Flammpunkt [°C]: nicht entflammbar.

LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate lang unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden.

PACKUNGSGRÖSSE:

Dosen mit 2,5 Liter und kleine Flaschen mit 100 ml Inhalt.

IHR VERTEILER:



**TEN BULTE
Holz GmbH**

Lise-Meitner-str. 18, 48691 Vreden, 02564-950990
www.tenbulte.de

Diese Richtlinien ergeben sich aus unseren eigenen Tests und Erfahrungen, und werden guten Glaubens übermittelt. Da wir keine Kontrolle über die Umstände individueller Anwendungen haben, können wir nicht zur Haftung hinsichtlich der Ergebnisse und möglicher Schäden infolge falscher oder ungeeigneter Nutzung herangezogen werden.

Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllfacon.be - www.rubiomonocoat.com

